



## 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

**1.1. Vopseaua OSKAR RADIATOR** este o vopsea pe baza de apa si este utilizata pentru protejarea suprafetelor metalice incalzite precum: calorifere, corpuri de incalzit, boilere si tevi de apa calda a caror temperatura ajunge la max.80°C. Se livreaza in varianta mat catifelat

**1.2.Elemente caracteristice principale:** buna putere de acoperire, etalare si aderența buna, duritate buna, rezistentă buna la apa, agenti chimici (sol. slabe alcaline si solutii de saruri ), la lovire, zgiriere si socuri.

## 2.CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm <sup>3</sup>	1,220 .... 1,320
Continut de substanta nevolatila,%	55 .... 59
Vascozitate Brookfield, 20 °C	1,80 .... 2,50
rotor 66, viteza 170	
pH	8,5 – 9,5

## 3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea vopselelor **OSKAR RADIATOR** cu alte produse peliculogene.

## 4. DETALII DE APLICARE.

Dupa pregatirea corespunzatoare a suportului prin sablare, curatire mecanica, degresare, desprafuire, vopsele **OSKAR RADIATOR** se aplica prin pensulare sau pulverizare in urmatoarele sisteme ce au ca destinatie:

### A.Vopsitorie de renovare pe vopsitorii vechi rezistente

1. Strat 1 de **Vopsea OSKAR RADIATOR** max. 5 % cu apa.
2. Strat 2 de **Vopsea OSKAR RADIATOR** nediluata.

### B.Suprafete de baza din metal negrunduit, la interior

1. Grunduire cu **Grund Metal-** 1 strat .
2. Strat 1 de **Vopsea OSKAR RADIATOR** max. 5 % cu apa.
3. Strat 2 de **vopsea OSKAR RADIATOR** nediluata.

### Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare - pulverizare cu aer si air-less - cu rola
2.	Diluat / Dilutie Oskar Diluant Nitro/Danke! Diluant Universal	%	- pensulare – nediluat - pulverizare air-less - nediluat
3.	Presiune de aplicare si marime duza,mm	bar	-pulverizare la presiune inalta = 3,5bar; duza=1,5mm -pulverizare air-less = 160bar; duza= 0,279mm
4.	Interval de reacoperire - minim - maxim	ore	2 - 4 -
5.	Interval de slefuire - minim - maxim	ore	min.4 ore -
6.	Consum specific	ml/m <sup>2</sup>	100 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu apa.

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

Temperatura minima de aplicare si este de minim + 5 °C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii.

## 5. AMBALARE

Produsul **OSKAR RADIATOR** se ambaleaza in recipientii de 0.5 l.

## 6. TERMENUL DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

## 7. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.

Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

## 8. COV GATA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/i: 140 (2010)

COV Produs,max g/l: 100 produs in stare gata de utilizare.