

 	FISA TEHNICA Nr. 283				
	Denumirea comerciala	Grund lemn pe baza de apa			
	Valabil incepind cu data de 05.01.2016				
	Editia 0	Revizia	0		

1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Produsul peliculogen **Grund lemn pe baza de apa** este un grund utilizat pentru grunduirea suprafetelor din lemn nou si reconditionat de la exterior si interior, care protejeaza lemnul impotriva putrezirii si dăunătorilor (cari, putregai și fungi). Se utilizeaza pentru toate elementele de constructie din lemn, placarile de pereti si tavane, usi, ferestre etc, care nu se afla in contact cu terenul la exterior si situate sub acoperis. Recomandat a se utiliza impreuna cu produsele DEUTEK pe baza de apa.

1.2. Elemente caracteristice principale: uscare rapida ,miros redus, se diluează cu apă, impregnare de profunzime alemnului, rezistență la intemperii și radiații UV, rezistență la putregai, fungi si ciuperca care produce albastreala

2. CARACTERISTICI TEHNICE.

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	1.00 ± 0,05
Continut de substanta nevolatila,%	20 ± 2
Vascozitate ca timp de scurgere (cupa DIN Φ4mm, 20 °C)	40 - 60

3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea produsului **Grund lemn pe baza de apa** cu alte produse.

4. DETALII DE APLICARE.

Inainte de utilizare si in timpul punerii in opera continutul se amesteca foarte bine. Elementele de lemn trebuie sa fie curate, degresate si desprafuite. Umiditatea lemnului pe care se aplica Grund lemn pe baza de apa nu trebuie sa fie mai mare de 15%.

Daca suprafata lemnului prezinta portiuni deteriorate, se niveleaza cu chit pentru lemn (in culoarea lemnului). Suportul se slefuieste in lungul fibrei suprafata cu hartie abraziva si se desprafuieste.

Daca lemnul a fost lacuit in prealabil, se inlatura complet prin slefuire portiunile desprinse si se curata suprafata de praf, cu o laveta uscata.

Se omogeneizeaza produsul inainte de aplicare. Se utilizeaza nediluat. Grundul se poate aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare cu pistolul de pulverizat. Aplicarea se face intr-un singur strat.

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare; - roluire; - pulverizare
2.	Diluat / Dilutie cu apa daca e necesar	%	- nediluat
3.	Interval de acoperire - minim - maxim	ore	4- 6 -
4.	Consum specific	ml/m ²	67 – 100 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu apa.

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

Temperatura minima de aplicare si este de minim + 5 °C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii.

5. AMBALARE.

Produsul **Grund lemn pe baza de apa** se ambaleaza in recipiente de 0,75l; 2,5l.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII: Grund lemn pe baza de apa contine elemente inflamabile si volatile. La punerea in opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor peliculogene pe baza de solventi. **Grund lemn pe baza de apa** nu se va lasa la indemana copiilor si nu se utilizeaza ca strat pentru protectia si decorarea jucariilor din lemn. Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun. In cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in

apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice. Fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare.

Stalurile pentru vite si animale mici impregnate cu **Grund lemn pe baza de apa** se acopera cu vopsea, lac sau bait numai dupa uscarea grundului si eliminarea completa a resturilor de solventi. Stupii de albine si serele nu se protejeaza cu **Grund lemn pe baza de apa**. Plantele se protejeaza pe toata durata lucrului de contactul cu grundul. Alimentele si furajele nu se depoziteaza impreuna cu grundul.

7. TERMENUL DE VALABILITATE este de 3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

8. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor. Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

9. COV gata de utilizare

COV limita UE g/l: cat A/h : 30(2010)

COV Produs, max.g/l: 30 produs in stare gata pentru utilizare.