



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ Vopsea neagră tip efect tablă de scris pe baza de apa, pentru interior
- ❖ Se recomandă în realizarea de amenajări decorative pentru suprafețele interioare gletuite sau tencuite, plăci de gips carton, suprafețe deja acoperite cu vopsea lavabilă.
- ❖ Vopseaua transformă o suprafață obișnuită într-o tablă de scris de culoare neagră, rezistentă la scrierea cu creta.
- ❖ Suprafata vopsita se poate spala cu apa si sapun.

2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ vopsea neagră tip efect tablă de scris
- ❖ aplicare ușoară

3. CARACTERISTICE TEHNICE

Aspect produs:	lichid semivascos, omogen
Densitate, kg/l	1,0 kg/l
Continut de substanta nevolatila, %	39
pH	8,2 – 9,0
Vascozitate KU/ 23°C	95 - 103
Grad de luciul/ 60°	4 - 9

4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

Unelte pentru aplicare: rola (trafalet) sau pensula.

Aplicare: 1. Suprafața de aplicare trebuie să fie rezistentă, fără fisuri, compactă, curată, uscată și amorsată anterior cu **OSKAR Amorsă Zero Mucegai**. Este interzisă aplicarea produsului pe suprafețele zugrăvite cu humă sau var, acestea înlăturându-se complet înainte de aplicare.

2. Amestecați și omogenați foarte bine produsul înainte de aplicare. Pentru atingerea efectului de tablă de scris, aplicarea se face în 1-2 straturi.

3. Al doilea strat se aplică la 6 ore după primul strat. Suprafața poate fi folosită ca tablă de scris la o săptămână de la aplicarea produsului.

4. Consumul variază în funcție de rugozitatea suportului și gradul de absorbabilitate al acestuia.

5. Uneltele se curăță cu apă și săpun.

5. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

0,1 – 0,13 l/m². Consumul variază în funcție de rugozitatea suportului și gradul de absorbabilitate al acestuia.

6. TIMP DE USCARE

Suprafața poate fi folosită ca tablă de scris la o săptămână de la aplicarea produsului.

7. AMBALAREA

- ❖ Recipienti din metal de 1 l, inchisi etans, etichetati corespunzator.

8. DEPOZITARE

- ❖ La loc uscat la temperaturi cuprinse între +5° și +30°C. A se feri de îngheț. Închideți bine capacul pentru utilizări ulterioare

9 TERMENUL DE VALABILITATE

- ❖ 36 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

10 ELIMINAREA DESEURILOR

- ❖ Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deeurilor.

11 COV LA STAREA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/a: 30 g/l (2010).

COV Produs,max g/l: 30 produs in stare gata de utilizare.